

MARCONOL PRIMA

temeljna ventilirajuća boja za drvo

Strana 1 od 1

OPIS

MARCONOL PRIMA je temeljna ventilirajuća boja za drvo i zidarstvo, na bazi modificirane alkidne smole, koja može biti korištena gdje je god potrebno postići bolju pokrivenost i prionjivost sljedećeg sloja. Proizvod je vrlo jednostavan za nanošenje i omogućava određeno rastezanje. Suhi film se može lako brusiti da bi se omogućila bolja prionjivost sljedećeg sloja.

MARCONOL PRIMA se može nanositi na različite podloge, unutra i vani.

PRIMJENA

Proizvod je namijenjen za:

- Zaštitu drvenarije, nove, stare;
- Završe radove u građevinarstvu, kao osnovni premaz prilikom lakiranja zidarskih žbuka, zidova, malta i sl.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: modificirane alkidne smole
- Otapalo: mješavina alifatskih hidrokarbonata
- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1: 1.50±0.05 kg/l.
- Viskoznost po UNI 8902 : 5800 ± 300 cps pri 25°C
- Sušenje (pri 25°C i 65% R.H.): na dodir za 8h; sljedeći sloj nakon 16h.

PRIPREMA PODLOGE

Drvenarija:

- Lagano prebrusiti da bi se otklonilo iverje.
- Otkloniti sve slojeve stare boje.
- Odmastiti podlogu koristeći Nitro Razrjeđivač.
- Popraviti oštećenja, rupice i ostale nepravilnosti u podlozi koristeći MARCOSTUCCO ili TAMSTUCCO kit za drvo, lagano prebrusiti kitovane dijelove i otkloniti prašinu.
- Nanijeti dva sloja MARCONOL PRIMA na čistu i suhu podlogu.
- Sistem završiti sa ECOMARC FINISH-om, ili nekim drugim sintetskim ili vodorazrjedivim lakom.

Žbuke:

- Osigurati da je žbuka stara najmanje 28 dana.
- Provjeriti stanje površine koja će biti tretirana. Površina mora biti konzistentna, suha i čista.
- Otkloniti sve alge i gljivice koristeći COMBAT 222 ili COMBAT 333.
- Ukoliko na površini ima stare boje otkloniti je u potpunosti, ako se ljušti ili ako ne prijanja savršeno. Ukoliko na podlozi ima klasičnih, vodotopivih boja za zidove (tempera) otkloniti ih u potpunosti krpom i vodom.
- Izgladiti sve neravnine na površini. Rupice, pukotine i ostale nepravilnosti izgletovali ili kitovati koristeći TAMSTUCCO.
- Blago prebrusiti popravljena područja glas-papirom.
- Otkloniti svu prašinu i prljavštinu.
- Nanijeti dva sloja MARCONOL PRIMA, na čistu i suhu podlogu.

Sistem završiti sa ECOMARC FINISH-om, TEHNOLUX-om ili nekim drugim sintetskim ili vodorazrjedivim lakom.

NANOŠENJE

Uvjeti koje moraju zadovoljavati podloga i zrak:

- Temperatura zraka: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Relativna vlažnost zraka: <75% R.H.
- Temperatura podloge: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Vlažnost podloge: <10% R.H.
- Izbjegavati nanošenje proizvoda na podloge koje su direktno izložene suncu, i na podloge na kojima ima kondenzata
- Proizvod se može nanositi četkom ili valjkom.
- Proizvod je spreman za upotrebu, ali se prilikom nanošenja špricom može razrijediti Uljnim Razrjeđivačem San Marco 10%.
- Dobro promiješati proizvod prije upotrebe.
- Broj slojeva: 2 ili više, ovisno o stanju podloge.
- Potrošnja: 8-12 m²/l u jednom sloju, za površine prosječne upojnosti.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bijeloj boji.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Rok trajanja: u originalno zatvorenoj ambalaži, skladišten na prikladnim temperaturama: 3 godine.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

EU granična vrijednost (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/g: primer (baza otapalo): 350 g/l (2010).

MARCONOL PRIMA sadrži max: 350 g/l VOC.

Zapaljivo. Otroavno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. / Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože./ Čuvati izvan dohvata djece./ Ne udisati./ Ne izljevati u kanalizaciju./ Koristiti sprejanje samo u dobro prozračenim prostorima./ Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.

Sadrži: 2-butanon oksim. – masne kiseline, kobaltne soli – može izazvati alergijske reakcije.

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima.

Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Preporučuje se da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedinačnoj primjeni. Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.



MARCONOL PRIMA – v. 2010 -08-17

adresa: BIH – 88260 Čitluk, Put za Gradniće bb, telefon: (387 36) 64 00 06, 64 00 07, fax: (387 36) 64 00 14,

e-mail: info@dugatehna.ba, www.dugatehna.ba