

# MARCONOL ZA ČAMCE

sintetsko-uljni sjajni lak za drvo

Strana 1 od 1

## OPIS

MARCONOL ZA ČAMCE je proizvod na bazi dugih sintetskih uljnih smola, namijenjen za lakiranje drvenih predmeta na vanjskim i unutarnjim površinama. **Njegova elastičnost omogućuje sloju da se adaptira dimenzionalnim varijacijama površine.**

Jednom nanijet MARCONOL ZA ČAMCE pruža dobru zaštitu i visok dekorativni efekt.

## NAMJENA

Proizvod se može nanositi na:

- drvo vani i unutra;
- stara, nova ili lakirana drvenarija kao: prozori, ograde, potkrovlja, grile, stepenice i td.

## TEHNIČKI PODACI

Vezivo: sintetska dugouljna smola.

Otapalo: mješavina alifatskih hidrokarbona

Maseno-volumni omjer: UNI 89100: 0,92±0,05kg/l

Viskoznost: UNI 8365: 400±50 cps pri 25°C

Sjaj: ISO 2813 (60 micro-tri-gloss): >90 glossa

Sušenje: (pri 25°C i 65% relativne vlažnosti zraka)

-na prašinu 2<sup>h</sup>

-na dodir 6<sup>h</sup>

-sljedeći nanos nakon 12<sup>h</sup>

## PRIPREMA PODLOGE

### *Novo drvo:*

- Blago prebrusiti da bi se odstranilo iverje.
- Odstraniti sve smole koristeći Nitro Razrjeđivač.
- Popuniti rupice MARCOSTUCCO sintetskim kitom boje nalik nijansi tretiranog drveta.
- Prebrusiti kitovane dijelove i odstraniti svu prašinu.
- Osigurati da drvo nije već vlažno.
- Otkloniti prašinu i ostale nečistoće i nastaviti sa nanošenjem MARCONOL ZA ČAMCE.
- Lagano prebrusiti nakon svake ruke nanosa da bi se odstranilo novonastalo iverje.

### *Već bojeno drvo:*

- Prebrusiti da se odstrani iverje.
- Otkloniti sve slojeve svih vrsta starih lakova i sl. koje se ljušte i ne prijanjaju u potpunosti.
- Sve smole odstraniti Nitro Razrjeđivačem San Marco.
- Popuniti neravnine (rupice i sl.) MARCOSTUCCO kitom odgovarajuće nijanse.
- Prebrusiti kitovana mjesta, te odstraniti prašinu.
- Prebrisati površine i dalje nastaviti sa nanošenjem MARCONOL ZA ČAMCE.
- Suho, meko ili drvo sa velikom moći upijanja premazati jednim slojem MARCONOL CLASSIC-a.

## UVJETI NANOŠENJA

Temperatura zraka: Min +5°C / Max +35°C

Relativna vlažnost zraka: < 80%

Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C

Vlažnost podloge: <10% R.H.

-Izbjegavati nanošenje proizvoda ako ima kondezacije na podlozi ili ako je izložena direktno sunčevoj svjetlosti.

-Proizvod se može nanositi četkom, valjkom ili špricom.

-Prilikom nanošenja četkom razrijediti max. 5% sa Uljnim Razrjeđivačem San Marco.

-Za nanošenje špricom razrijediti max.10-15% sa Uljnim Razrjeđivačem San Marco.

-Obavezno promiješati proizvod prije upotrebe.

-Proizvod je spreman za upotrebu.

-U slučaju da podloga slabo upija u MARCONOL ZA ČAMCE dodati 10-15% (vol.) Uljnog Razrjeđivača.

-Broj slojeva:2; u teškim uvjetima i u slučaju novog drva 3

-Proizvod nanijeti u razmaku od min. 12h između 2 sloja.

-Da bi se povećala trajnost i kvaliteta tretiranog predmeta preporučuje se da završni sloj bude MARCONOL ZA ČAMCE.

-Alat čistiti koristeći Uljni Razrjeđivač San Marco.

-Prosječna potrošnja: 8-9m<sup>2</sup>/lit u 2 ruke (za drvo koje ima prosječnu moć upijanja)

## NIJANSIRANJE

Dostupan je u bezbojnoj sjajnoj verziji.

## SKLADIŠTENJE

Max. temperatura skladištenja: +30°C

Min. temperatura skladištenja: + 5°C

Rok upotrebe: 3 godine u originalnoj zatvorenoj ambalaži uz odrovarajuće uvjete skladištenja.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

EU ograničena vrijednost (Dir. 2004/42/EC)

kat. A/e: lakovi za drvo za unutra i vani (baza otapalo): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010)

MARCONOL ZA ČAMCE sadrži max: 400 g/l VOC

Zapaljivo. Otroavno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. / Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože./ Čuvati izvan dohvata djece./ Ne udisati./ Ne izlijevati u kanalizaciju./ Koristiti sprejanje samo u dobro prozračenim prostorima./ Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.

Sadrži: 2-butanon oksim. – masne kiseline, kobaltne soli – može izazvati alergijske reakcije.

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima.

*Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Preporučuje se da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedinačnoj primjeni. Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.*



MARCONOL ZA ČAMCE – v. 2010 -08-17

adresa: BIH – 88260 Čitluk, Put za Gradnice bb, telefon: (387 36) 64 00 06, 64 00 07, fax: (387 36) 64 00 14,

e-mail: info@dugatehna.ba, www.dugatehna.ba