

# MARCONOL EXTRA

VODOODBIJAJU I ZAVRŠNI PREMAZ ZA DRVO SA DODATKOM VOSKA ZA VANJSKE I UNUTARNJE POVRŠINE

Strana 1 od 2

## OPIS

MARCONOL EXTRA je završni premaz **sa voskom** za zaštitu unutarnjih i vanjskih drvenih površina. Pruža visoku vodooodbojnu moć koja je potrebna za vanjsku zaštitu i otpornost drveta na prljavštinu, ak i u teškim uvjetima, ostavljajući strukturu drveta nepromijenjenom.

Zahvaljujući **vosku** MARCONOL EXTRA omogućava postizanje vodootpornog završnog premaza jer formira mikroporozni film koji dopušta jednostavan izlazak vodene pare; tretirano drvo zadržava prirodni omjer higrometrije netaknut, sprječavači i problem pojavljivanja i dizanja kamenca, tipičan za tradicionalne sintetske lakove za drvo. Ovaj proizvod se lako održava i isti.

MARCONOL EXTRA sadrži specijalne aditive koji služe kao **UV-filter** i obojen je istim pigmentima koji boje drvo a strukturu ostavljaju vidljivom.

## NAMJENA

Proizvod se može nanositi na:

- drvo vani i unutra;
- novo, staro ili prije bojeno drvo, kao npr. prozori, balkoni, ograde, potkrovija, grile, stepenice, različitu dekorativnu drvenariju itd.
- Obratite pažnju na to da se pri obradi drveta bogatog taninom mogu pojaviti tamne mrlje.

## TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: modificirana alkidna smola
- Pigment: isti željezni oksidi
- Otapanje: mješavina alifatskih hidrokarbona
- Masno volumeni omjer: UNI 8910: 0,90-0,94 kg/l (ovisno o nijansi)
- Viskoznost: UNI 8365: 45°±5° Ford cup n 4 pri 25°C
- Sjaj ISO 2813 (60 micro tri-gloss): 30±10 gloss
- Sušenje (pri 25°C i 65% relativne vlažnosti zraka)
  - suh na prašinu 2<sup>h</sup>
  - suh na dodir 8<sup>h</sup>
  - sljedeći nanos nakon 24<sup>h</sup>

## Sljedeći nanos

- MARCONOL ZA AMCE, ECOMARC FINISH itd.
- Upotreba nitroceluloznih završnih lakova nije preporučljiva.

## PRIPREMA PODLOGE

### Novo drvo:

- Blago prebrusiti da bi se odstranilo iverje.
- Odstraniti sve smole koristeći Nitro Razrje iva 00920.
- Popuniti rupice kitom.
- Prebrusiti kitovane dijelove i odstraniti svu prašinu.
- Osigurati da drvo nije veoma vlažno.

-Meko, suho drvo ili drvo sa velikom moću i upijanja premazati slojem MARCONOL CLASSIC-a.

Blago prebrusiti površinu i dalje nastaviti sa nanošenjem 2 sloja MARCONOL EXTRA.

### Ve bojeno drvo:

- Prebrusiti kako bi se odstranilo iverje.
- Otkloniti sve slojeve starih lakova koji se ljušte i neprijanjaju u potpunosti.
- Nitro Razrje iva em 00920 odstraniti sve smole.
- Popuniti neravnine (rupice i sl.) orgovarajući im kitom.
- Prebrusiti kitovana mjesata, te odstraniti prašinu.
- Drvo velike u pojnosti premazati slojem MARCONOL CLASSIC-a.
- Blago prebrusiti površinu i nastaviti sa nanošenjem 2 sloja MARCONOL EXTRA.

## UVJETI NANOŠENJA:

- Temperatura zraka: Min +5°C / Max +35°C
- Relativna vlažnost zraka: < 80%
- Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C
- Vlažnost podloge: <10% R.V.
- Izbjegavati nanošenje proizvoda ako ima kondenzaciju na podlozi ili ako je izložena direktno sunčevoj svjetlosti.
- Proizvod se može nanositi etkom ili špricanjem. Prilikom špricanja može se razrijediti sa 10-15% Uljnim Razrje iva em 00925.
- Temeljito promiješati proizvod prije upotrebe.
- Proizvod je spreman za upotrebu.
- Broj slojeva: 2 ili više.
- Za vani se preporučuje upotreba MARCONOL EXTRA u boji jer sadrži pigmente koji povećavaju otpornost drveta na UV-zrake.
- Da bi se povećala trajnost i kvaliteta tretiranog predmeta preporučuje se da završni sloj bude MARCONOL EXTRA.
- Alat isti koristi i Uljni Razrje iva 00925.
- Prosječna potrošnja: 8-10 m<sup>2</sup>/lit za jedan sloj (za drvo koje ima prosječnu moć upijanja)

## NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bezbojnoj verziji i u 8 nijansi, a kompatibilan je i sa pastama Marcromie sistema nijansiranja (do max. 5%).

## SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: 3 godine.



MARCONOL EXTRA – v. 2013 -09-24

# MARCONOL EXTRA

VODOODBIJAJU I ZAVRŠNI PREMAZ ZA DRVO SA DODATKOM VOSKA ZA VANJSKE I UNUTARNJE POVRŠINE

Strana 2 od 2

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

HOS kategorija i grani na vrijednost (Dir.2004/42/EC)  
Kat. A(e): lakoviči neprozirne lazure, za unutarnje i vanjsko ure enje 400 g/l (2010)  
MARCONOL EXTRA sadrži max: 400g/l VOC

Zapaljivo. Otrvno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. / U estalo izlaganje može prouzroiti sušenje ili pucanje kože./ uvati izvan dohvata djece./ Ne udisati./ Ne izlijevati u kanalizaciju./ Koristiti sprejanje samo u dobro prozra enim prostorima./ Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.

Sadrži: 2-butanonoksim - kobaltne soli masnih kiselina – može izazvati alergijske reakcije.

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima.

*Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehnikom i stručnjim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Razlike u nijansi, koje su posljedica neodgovarajućih radnih uvjeta, druk je tehnike nanosa, obrade i pripreme proizvoda od onih opisanih u ovom tehničkom listu ili ugradnje na neodgovarajuće pripremljenu, previše ili premalo upijaju u, previše ili premalo hraptavu, na vlažnu ili nedovoljnu suhu podlogu, ne mogu biti predmet reklamacije. Preporuka je da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedinu noj primjeni. Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.*



MARCONOL EXTRA – v. 2013 -09-24

adresa: BIH – 88260 Čitluk, Put za Gradnje bb, telefon: (387 36) 64 00 06, 64 00 07, fax: (387 36) 64 00 14,  
e-mail: info@dugatehna.ba, www.dugatehna.ba