

ZIDAN

PAROPROPUSNA BOJA NA BAZI VODE ZA UNUTARNJE RADOVE

Strana 1 od 1

OPIS

Zidan je boja za unutarnje radove, visoke paropropusnosti, koju karakterizira dobra pokrivačna moć. Vrlo je jednostavan za nanošenje, te pogodan za unutarnje radove bez promjene paropropusnosti podloge.

NAMJENA

Može se nanositi na:

- Nove ili stare vapneno/cementne žbuke.
- Betonske podloge.
- Gips i gipsane ploče.
- Stare organske i mineralne boje ili obloge koje su suhe, čvrste i srednje upojnosti.
- Razne mineralne podloge koje su barem srednje upojnosti.

Zidne površine treba prikladno pripremiti prateći upute koje nalazimo pod "PRIPREMA PODLOGE".

Ne smije se nanositi na svježe podloge.

TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: Vinilna veziva u vodenoj disperziji.
- Gustoća: $1,73 \pm 0,03$ kg/l
- Viskoznost: 35 ± 5 pri temperaturi od 20°C (rotacioni viskozimetar Brookfield 5,2,5 rpm)
- Sušenje (pri 25°C i 65% R.V.): na dodir 30 min.; nanošenje drugog sloja nakon min. 5 sati.

PRIPREMA PODLOGE

Nove podloge:

- Na čistu, suhu i pripremljenu podlogu nanijeti odgovarajuću **TehnoGRUND** impregnaciju (slijedeći uputstva u tehničkom listu).

- Potom na potpuno čistu i suhu podlogu nanijeti ZIDAN prema uputama koje su opisane u "UPUTSTVA ZA NANOŠENJE".

Stare podloge:

- Potpuno odstraniti pljesan, isoljavanje, stare neprijanjajuće slojeve boje, prašinu i sl. Po potrebi pregletati površinu.

- Na čistu, suhu i pripremljenu podlogu nanijeti odgovarajuću **TehnoGRUND** impregnaciju (slijedeći uputstva u tehničkom listu).

- Potom na potpuno čistu i suhu podlogu nanijeti ZIDAN prema uputama koje su opisane u "UPUTSTVA ZA NANOŠENJE".

*(Razrijedivanje impregnacije i količina koju je potrebno nanijeti ovise o upojnosti podloge, te ih treba primjeniti sa prethodnom probom za svaku specifičnu podlogu posebno (pogledati odgovarajući tehnički list).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti okoline i podloge:

Temperatura okoline: Min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+30^\circ\text{C}$

Relativna vлага okoline: <75%

Temperatura podloge: Min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+30^\circ\text{C}$

Vlažnost podloge: <10%

- Vrijeme sušenja u uvjetima nižih temperatura i veće R.V. zraka se produžava.
- Prije upotrebe proizvod dobro promješati.
- Alat: četka, valjak, šprica.
- Broj slojeva: dva sloja.
- Razrijedivanje: vodom po potrebi, do 15%.
- Kod nanošenja špricom razrijedivanje je promjenjivo u odnosu na korištenu veličinu mlažnice i tlak.
- Čišćenje alata: vodom neposredno nakon upotrebe.
- Prosječna potrošnja: 5 – 6 m²/l za dva sloja na površinama prosječne upojnosti. Prije upotrebe testirati na specifičnoj površini kako bi se ustanovila potrošnja i ostali parametri.

NIJANSIRANJE

Dostupan je u bijeloj boji. Sa **MIKSI** univerzalnim pigmentnim koncentratom za toniranje ($\leq 6\%$ u volumenu).

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: $+30^\circ\text{C}$

Min. Temperatura: $+5^\circ\text{C}$

Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: 24 mjeseca.

NE SMIJE SMRZNUTI! Zaštiti od sunca.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

HOS kategorija i granična vrijednost: (Dir. 2004/42/EC): A: mat boje za unutarnje zidove i plafone (gloss <25@60°) (baza voda): 30 g/l (2010)

ZIDAN sadrži max: 30 g/l HOS

Ovom proizvodu nisu potrebni posebni znakovi etiketiranja po normama 67/548/CEE i 1999/45/CE, te nikakve posebne prilagodbe. Upotrebljavati proizvod prema postojećim normama sigurnosti; nakon upotrebe ne bacati ambalažu u prirodu i okoliš, ostaviti ostatke da osuše, te ih uništiti kao specijalni otpad. Čuvati od dohvata djece. Upotrebljavati na prozračenom mjestu. U slučaju kontakta sa očima, isprati odmah obilnim količinama vode.

U slučaju gutanja kontaktirati odmah liječnika, te mu predložiti ambalažu ili etiketu. Ne bacati ostatke u kanalizaciju, potoke i tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Preporučuje se da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedinačnoj primjeni. Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.



ZIDAN – v. 2017 -04-01