

# FORMA

DEKORATIVNI TEMELJNI MORT ZA INTERIJERE

serija 340

## OPIS

FORMA je specifično formuliran temeljni mort za ukrašavanje površina u unutrašnjim prostorima. Koristi se lako pod raznim obradnim metodama i priborom, omogućuje postizanje raznovrsnih estetskih dvo-i-tro-dimenzionalnih efekata.

Ovisno od primjenjene metode, struktura FORME omogućuje izvođenje punovrijednih i originalnih dekoracija. Korištenjem FORMA i ROXIDANA - dekorativnog finiša za oksidiran izgled - mogu se lako postizati jako moderni i traženi efekti. Bez ograničenja zadanih materijalom, brzo se daju kreirati jako realističke ili apstraktne površine u duhu željenog estetskog izgleda.

FORMA je također i odlično polazno sredstvo za izradu raznovrsnih dekorativnih varijacija u vidu svih mogućih završnih ukrasa.

## POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- Stare i nove žbuke na bazi vodenih veziva.
  - Betonske površine.
  - Površine od gipsa i gipsanih ploča.
  - Stare boje i premaze organskoga ili mineralnog porijekla koji su suhi, kompaktni, upojni i čvrsti.
  - Površine iz drva, ivericu, šperploče i slično.
- Potrebno je pripremiti površine na odgovarajući način slijedeći upute iz odjeljka 'PRIPREMA PODLOGE'
- Ne nanositi na svježije podloge.

## TEHNIČKI PODACI

- Vezivno sredstvo: Akrlni kopolimer u vodenoj disperziji
- Volumenska masa UNI EN ISO 2811-1:  $1,68 \pm 0,05$  kg/l
- Viskoznost: proizvod u pasti
- Sušenje (na 25 °C i 65% R.V.): na dodir u roku 30 min.; boja se može nanositi nakon 4 sata.

## PRIPREMA PODLOGE

Površine od žbuke, gipsa i gipsanih ploča:

- Provjeriti da se podloga dobro isušila i da je zrela. Prema potrebi odraditi popravke pomoću odgovarajućih sredstava.
- Ako na površinama ima plijesni, obradite ih deterdžentom COMBAT 222 šifra 4810222, te sredstvom za sanaciju COMBAT 333 šifra 4810333.
- Četkom ili pranjem ukloniti eventualno prisutne odsjeve kao i dijelove stare boje koja se ljušti. U cijelosti ukloniti eventualne visoko izbočene slojeve vapnene ili unutarnje poludisperzije.
- Četkom skinuti naslage prašine, smoga i drugih tvari.
- Poravnati nepravilnosti na podlozi, a rupe, rascjepe, pukotine i udubine tretirati pomoću TAMSTUCCO 9400006/9410110 ili STUCCOFACILE 9560019. Prikladnim kitovima popuniti sitne pukotine.
- Brusnim papirom obrusite površine i zakrpe, te ukloniti prašinu.
- Ako je eventualno potrebno popraviti podložnu žbuku, ovisno o vrsti podloge, ovu radnju obaviti pomoću RASAMIX 9440160, ili BETOMARC 9450150, ili pak RASOMARC 9500150.

- Za podložnu impregnaciju koristiti jedan sloj mikronizirane impregnacije na bazi vode ATOMO 8840001.

- Pristupite primjeni FORMA na željeni način.

- Poslije barem 4 istekla sata, pređite na davanje željene završne obrade. Radi izvedbe dekorativne varijante koju želite, slijedite upute iz tehničke kartice FORMA.

Površine iz punog drva ili šperploče:

- Blago izbrusiti brusnim papirom kako bi se uklonilo drveno vlakno koje viri na površini.

- Ukloniti eventualne slojeve stare boje koja se ljušti, a svim već obojanim površinama dajte potrebnu hrapavost.

- Eventualno obrazovanu smolu uklonite odgovarajućim razrjeđivačem.

- Sitne neravnine površine izravnati sa TAMSTUCCO 9400006, ili WALL STUCCO 9100019.

- Pristupite primjeni FORME na željeni način.

- Poslije barem 4 istekla sata, pređite na davanje željene završne obrade. Radi izvedbe dekorativne varijante koju želite, slijedite upute iz tehničke kartice FORMA.

- Obratiti pažnju na tretman drva bogata taninom, kao što je npr. kesten, jer se mogu ukazati tamne mrlje.

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvijeti zraka i podloge:

Temperatura zraka: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura podloge: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlažnost podloge: <10%

- Alat: čelični gleter, čelična špahtla, kist, hrapavi PVC gleter, nazubljena špahtla.

- Br. slojeva: uobičajeno 1; moguće je nanijeti i 2. premaz.

- Razrjeđivanje: spremno za uporabu.

- Načini primjene:

Neujednačeno rasporedite FORMA pomoću čeličnog gletera. Preko površine pređite nekim od odabranih alata (hrapavim PVC gleterom, nazubljenom špahtlom, kist-tamponom, špahtlom), u zavisnosti od traženog efekta. Pričekajte nekoliko minuta i pređite čeličnim gleterom tako da kompaktirate površinu.

Na taj se način mogu postići površine koje će dati onaj završni estetski rezultat.

- Čišćenje alata se treba obaviti vodom odmah poslije njihove uporabe.

- Približna pokrivna moć:

Za završne obrade tanje debljine: 0,8-1 kg/m<sup>2</sup>

Za završne obrade s jačom teksturom: 1-1,8 kg/m<sup>2</sup>

Prethodnom probom na predmetnoj podlozi, treba se utvrditi stvarna pokrivna moć.

## NIJANSIRANJE

Ovo sredstvo je dostupno kao bijelo i može se bojati pomoću Kolorimetrijskog sustava Marcromie.

## SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Roizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj

# FORMA

DEKORATIVNI TEMELJNI MORT ZA INTERIJERE

serija 340

ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)

Cat. A/l: Dekorativni premazi (na bazi vode): 200 g/l (2010)

FORMA sadrži max: 200 g/l VOC

Korištenje ovog proizvoda u skladu je sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; poslije uporabe ne ostavljajte ambalažu u okolišu, pustite da se ostaci potpuno osuše, te postupajte dalje s njima kao sa specijalnim otpadom. Pohranjujte dalje od dohvata djece. Ako ga se proguta, hitno zatražite savjet liječnika i pokažite mu spremnik ili oznaku. Ne bacajte ostatke u kanalizaciju, vodotokove i po zemljištu. Za dodatne informacije proučite sigurnosnu karticu.

## TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Na već pripremljenu podlogu u unutarnjim prostorijama, nanosite jedan do dva sloja FORMA na bazi akrilnog polimera u vodenoj disperziji, specifično namijenjenog za realizaciju raznovrsnih dekorativnih varijacija u vidu svih mogućih završnih ukrasa.

Isporuka i nanošenje materijala €.....m<sup>2</sup>.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*