

CANALGRANDE

AKRIL-SILOSANSKA DEKORATIVNA OBLOGA ZA UNUTARNJE RADOVE SA SVJETLUCAVIM KRISTALIMA

serie 373

OPIS

CANALGRANDE je završna zidna obloga za unutarnje radove sa sitnim svjetlucavim točkicama na površini.

Glatki i kompaktni izgled, te rafinirani površinski efekt odgovaraju novom suvremenom i tradicionalnom arhitekturom.

Formuliran sa niskim postocima slobodnih organskih tvari, CANALGRANDE je bez mirisa pri nanošenju i nakon toga.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- vapnene žbuke i žbuke na bazi cementa i vapna.
- betonske podloge
- stare organske ili mineralne boje koje su dovoljno čvrste, suhe i dovoljno upojne
- mineralne podloge općenito, uz minimalnu potrebnu upojnost.
- zidne površine prethodno pripremiti prema uputama koje slijede pod: PRIPREMA PODLOGE.
- Ne nanositi na svježije alkalne podloge.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: sintetički kopolimeri u vodenoj emulziji.
- Razrijeđivač: voda
- Granulacija: 0,6 mm
- Viskoznost: konzistentna pasta
- Sadržaj slobodnih organskih tvari VOC: <20 g/l
- Sušenje (25 °C i 65% R.V.): od 1,5 h do 3 h, ovisno od debljini nanesenog sloja.

PRIPREMA PODLOGE

Zidne podloge:

- Osigurati se da je podloga suha i zrela.
- Podloga mora biti čvrsta, ukoliko to nije slučaj treba je popraviti koristeći za to adekvatne proizvode.
- Ukoliko je podloga bila pod utjecajem algi, gljivica, ili plijesni. Mikroorganizme odstraniti koristeći deterdžent COMBAT 222, i dubinski sanirati sa COMBAT 333, ako je potrebno aditivirati sa COMBAT 444.
- Otkloniti sve tragove eventualnog isoljavanja četkanjem ili pranjem.
- Ukoliko se na podlozi nalaze tragovi stare boje, otkloniti sve dijelove koji ne prijanjaju idealno, ili praše. U slučaju da na podlozi ima tragova stare boje veće debljine, otkloniti je u potpunosti.
- Otkloniti prašinu smog i ostale prljavštine četkanjem.
- Zakitati eventualne pukotine sa adekvatnim masama.
- Izravnati sve neravnine, rupice i pukotine sa RASAMIX, BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge.
- Kada je podloga potpuno suha, nanijeti zidnu mikroniziranu impregnaciju na bazi vode ATOMO.
- Kod podloga koje su već bojane jarkim tonovima, ili djelova zida koji su gletani mjestimično, izjednačiti podlogu sa DECORFOND razrijeđenim sa vodom 30-35%, nanešenim kistom ili valjkom. Nije preporučeno koristiti druge podloge.
- Nanijeti CANALGRANDE prema uputama za nanošenje.
- *(razrijeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od

razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti koje moraju zadovoljavati podloga i zrak:

- Temperatura zraka: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Relativna vlažnost zraka: <75%
- Temperatura podloge: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Vlažnost podloge: <10%
- Alat: čelični gleter.
- Dobro promiješati proizvod prije upotrebe.
- Broj slojeva: 2
- Razrijeđivanje: CANALGRANDE je spreman za upotrebu, ali se u određenim situacijama može dodatno razrijediti 2-3% sa vodom.
- Nanošenje proizvoda:
- Nanijeti proizvod čeličnim gleterom na podlogu, te pričekati potpuno sušenje nanešenog sloja.
- Nanijeti drugi sloj, i prije kompletnog sušenja drugog sloj, izgladiti površinu sa dlanom gletera.
- Kako bi se izbjegli spojevi, materijal obrađivati na samim spojevima mokro na mokro.
- Krajnji efekat može varirati ovisno o tehnici nanošenja, pa se preporuča da završnu obradu izvodi samo jedan izvođač.
- Na izrazito jarke tonove preporuča se nanošenje jednog ili dva sloja sjajnog DECORFILM-a, za povećati otpornost površine na grebanje.
- Čišćenje alata sa vodom neposredno poslije upotrebe.
- Prosječna potrošnja: 1-1,2 kg/m², u jednom nanosu, 2-2,4 kg/m² za gotov posao na površinama prosječne poroznosti. Za uspostaviti točnu potrošnju proizvoda, preporuča se praktična proba na specifičnoj podlozi.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bazama, koje se mogu koristiti i kao završni proizvod, glitter (0001), te sivi granit (0002). Može se nijansirati po sistemu MARCROMIE, te sa pigmentima COLORADO. U slučaju korištenja različitih proizvodnih serija, preporuča se međusobno mješanje istih, kako bi se izbjegle razlike u tonu. Ukoliko se moraju koristiti dvije ili više proizvodnih serija na istom objektu, spojeveserija odraditi na kutevima fasade, nikako u sredini plohe.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C
Minimalna temperatura skladištenja: +5°C
Rok trajanja: u originalno zatvorenoj ambalaži, pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja: 2 g.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Vrijednost EU(Dir.2004/24/EC)
Kategorija L: boje za dekorativne efekte (baza Voda): 300 g/l (2007),200 g/l (2010).
CANALGRANDE sadrži max. 200 g/l slobodnih organskih tvari (VOC)

CANALGRANDE

AKRIL-SILOSANSKA DEKORATIVNA OBLOGA ZA UNUTARNJE RADOVE SA SVJETLUCAVIM KRISTALIMA

serie 373

Označavanje opasnosti po direktivi 67/548/CEE i 1999/45/CE i naknadni ispravci i usklađenja. Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim normama. Nakon upotrebe ne bacati ambalažu u prirodu i okoliš, ostaviti ostatke da osuše, te ih uništiti kao specijalni otpad. U slučaju gutanja kontaktirati odmah liječnika, te mu predočiti ambalažu ili etiketu. Držati van dohvata djece. Ne izljevati ostatke u kanalizaciju. Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Upotrebljavati proizvod prema postojećim normama sigurnosti; nakon upotrebe ne bacati ambalažu u prirodu i okoliš, ostaviti ostatke da osuše, te ih uništiti kao specijalni otpad.

Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.