

CADORO

DEKORATIVNI SEDEFISTI EFEKT ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 379

OPIS

CADORO je dekorativni završni premaz za interijere sa specijalnim efektom prelijevajućih nijansi, nježan i mek na dodir sa svilenkastim sedefastim izgledom, izvanredan za kreiranje klasične i moderne atmosfere.

CADORO je jednostavan za nanošenje. Estetski efekti se mijenjaju ovisno o korištenoj tehnici, o maštovitosti dekoratera, te jačini i kutu izlaza reflektiranog svjetla.

POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva
 - Beton
 - Gipsane podloge i gips ploče
 - Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
 - Različite mineralne podloge, ako upijaju.
- Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.
Ne nanositi na svježe podloge.

TEHNIČKI PODACI

Veživo: sintetski kopolimeri u vodenoj emulziji
Pigment i punilo: posebna punila i pigmenti koji omogućavaju prelijevajući efekt
Otapalo: voda
Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l
Viskoznost kod punjenja UNI 8902: 26000± 1300 cps.
Sušenje kod (25°C i 65% R.V.): na dodir za 1h; sljedeći sloj nakon 6h.

PRIPREMA PODLOGE

- Žbuka, gips i gipsane ploče:
- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanja adekvatnim proizvodima.
 - Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.
 - Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
 - Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
 - Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepove, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO ili TAMSTUCCO POLVERE.
 - Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.
 - popravke izbrusiti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.
 - Ako je potrebno izvršiti popravke na površinama sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge.
 - Impregnirati površine sa slojem IDROFIS-a akrilne impregnacije za zidove na bazi vode ili sa ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode. Na površinama na kojima je prisutan tanki sloj poludisperzivne boje ili stare boje koja praši, nanijeti sloj ISOMARC impregnacije na bazi razrijeđivača za zidove ili ATOMO

impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.

- Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje DECORFOND, kao što je opisano u tehničkom listu.

- Nakon 6 sati, nastaviti sa nanošenjem CADORO prema uputama o uporabi.

*(razrijeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti podloge i zraka:

Temperatura zraka: min.+8°C – max. +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C

Vlažnost površine:<10% R.V.

-Alati: kist, gleter plastični ili inox

-Broj slojeva: 2

-Razrijeđivanje: spremno za upotrebu

Nanošenje:

-Nanijeti ravnomjerno CADORO preko suhe podloge sa kistom, PVC ili inox gleterom. Kad se prvi sloj osuši nanijeti drugi sloj CADORO koristeći alat kružnim ili unakrsnim pokretima da bi ostvarili dvotonske efekte.

-Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.

-Čišćenje zida: vodom nakon najmanje 20 dana od nanošenja proizvoda

-Indikativna potrošnja: 4-6m²/l na bazi 2 sloja zavisno od željenog završnog efekta, na glatkim površinama prosječne upojnosti. Točnu potrošnju potrebno je ustanoviti prethodnim testiranjem.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan kao spreman za upotrebu u sljedećim bazama: srebro - silver (0070), aluminij - aluminium (0170), zlato - gold (0190), bronca - bronze (0150), bakar - copper (0160), tamno siva - ardesia (0180).

Nijansiranje je moguće po Marcromie sistemu ili COLORADO pigmentima.

U slučaju da se koriste različite proizvodne serije proizvoda, preporuča se da pomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. L: Dekorativni premazi (na bazi vode): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

CADORO sadrži max: 200 g/l VOC

Proizvod ne iziskuje označavanje prema zakonu L.D. 65 od 14/3/03 i naknadnim ispravcima usklađenjima. Koristiti

CADORO

DEKORATIVNI SEDEFISTI EFEKT ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 379

proizvod prema važećim higijenskim i sigurnosnim propisima; nakon upotrebe, ne bacati ambalažu u okolinu, dopustiti da se ostaci u potpunosti osuši, a potom tretirati kao specijalan otpad. Držati van dohvata djece. Koristiti u dobro ventiliranim prostorima. U slučaju kontakta s očima, dobro ih isprati vodom. U slučaju gutanja, potražiti pomoć liječnika i pokazati mu deklaraciju. Proizvod ne izljevati u kanalizaciju.

Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.