

STUCCO VENEZIANO

DEKORATIVNA SINTETIČKA SJAJNA OBLOGA ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 943

OPIS

STUCCO VENEZIANO je zrna obloga za unutarnje radove, koja omogućava postizanje jedinstvene završne dekoracije koja podsjeća na stare površine u venecijanskim palačama.

Iako se upotrebljava klasični način nanošenja, gotova površina izgleda uvijek drugačije, okarakterizirana kromatskim efektom koji ovisi od maštovitosti izvođača.

STUCCO VENEZIANO se može nanositi, osim na ravne površine, i posebne arhitektonske elemente kao što su okviri i stupovi.

POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva
 - Beton
 - Gipsane podloge i gips ploče
 - Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
 - Različite mineralne podloge, ako upijaju.
 - Mediapan ploče i sl.
- Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.
Ne nanositi na svježe podloge.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: vinil versatilni kopolimeri na bazi vode
- Razrijeđivač: voda
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.70-1.80 kg/l
- Viskoznost: konsistentna pasta
- Sušenje (na 25 C i 65% R.V.): na dodir za 3 sata; brušenje i nanošenje drugog sloja nakon 5 sati.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanja adekvatnim proizvodima.
 - Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.
 - Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
 - Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
 - Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepove, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO ili TAMSTUCCO POLVERE.
 - Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.
 - popravke izbrusiti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.
 - Ako je potrebno izvršiti popravke na površinama sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge.
- Impregnirati površine sa slojem IDROFIS-a akrilne impregnacije za zidove na bazi vode ili sa ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.
- Na površinama na kojima je prisutan tanki sloj poludisperzivne boje ili stare boje koja praši, nanijeti sloj

ISOMARC impregnacije na bazi razrijeđivača za zidove ili ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.

- Nastaviti sa nanošenjem STUCCO VENEZIANO prema uputstvu o uporabi.
- Na manje upojne podloge može se koristiti MARCOTHERM PRIMER za izjednačiti upojnost podloge.
- *(razrijeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

Drvene podloge i šperploča:

- Izbrusiti kako bi se uklonila dignuto iverje.
- Ukloniti sve slojeve stare ili oljuštene boje i izbrusiti sve površine koje su lakirane kako bi postale hrapave.
- Ukloniti sve tragove smole sa površine upotrebljavajući Nitro razrijeđivač.
- Popuniti sve neravnine uz pomoć sintetičkog kita. Lagano izbrusiti popunjene površine i ukloniti prašinu.
- Nanijeti na suhu i čistu podlogu, 1-2 sloja temeljne boje MARCONOL ORIENTALITE
- Nastaviti sa nanošenjem STUCCO VENEZIANO Prema Uputstvu o nanošenju.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti podloge i zraka:

Temperatura zraka: Min. +8°C / Max. + 35°C

Relativna vlaga zraka: <75%

Temperatura podloge: Min. +5°C / Max. + 35°C

Vlažnost podloge: <10%

- Alat: gleter inox za temeljne nanose, špahtla inox

Različitih veličina za završnu dekoraciju.

- Broj slojeva: najmanje 2 sloja proizvoda za pripremu podloge (ovisno o poroznosti podloge).

- Nanijeti sa gleterom jedani ili više slojeva proizvoda, zaglađujući kako bi dobili glatku i jednoličnu površinu.

- Sačekati 5 sati između jednog i drugog sloja i nanijeti sljedeći, izbrusivši podlogu sa brusnim papirom

- Nanijeti sa inox špahtlom završni sloj, taj postupak se izvodi tako da se mala količina nanese na podlogu i obrađuje brzim i odlučnim potezima.

- Nakon 5 minuta može se izglacati površina sa špahtlom pritišćući više puta na površinu sa polu kružnim pokretima.

- Za istaknuti sjaj završnog sloja preporučljivo je izbrusiti sa jako finim brusnim papirom (M-1500) slična onoj koju upotrebljavaju auto limari, i nakon toga nastaviti glačanje sa inox špahtlom.

- Prosječna potrošnja: 1-1,4 kg/ m2 za kompletan posao na žbuke, 0,4-06 kg/mq za kompletan posao na glatkim površinama kao gips i gips ploče.

NIJANSIRANJE

Nijansiranje je moguće po Marcromie sistema i COLORADO pigmentima.

U slučaju da se koriste različite serije proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

STUCCO VENEZIANO

DEKORATIVNA SINTETIČKA SJAJNA OBLOGA ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 943

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. L: boje za dekorativne efekte (baza voda): 300 g/l (2007) / g/l (2010)

STUCCO VENEZIANO sadrži max: 150 g/l VOC

Proizvod ne zahtijeva označavanje po Zakonu D.L. 65 od 14/03/03 i naknadne ispravke i usklađenja. Proizvod mora biti upotrijebljen sukladno higijenskim i sigurnosnim propisima.

Nakon upotrebe, ambalažu ne bacati u okoliš, pustiti da se ostaci potpuno osuše i postupati s njima kao sa specijalnim otpadom. Čuvati izvan dohvata djece. Upotrebljavati u dobroprovetrenim prostorima. Ako proizvod dođe u dodir sa očima odmah dobro oprati sa vodom. U slučaju da se proizvod proguta odmah potražiti liječničku pomoć i pokazati mu kantu ili deklaracija. Ne izlijevati ostatke u kanalizaciju, u vodene tokove ili u tlo. vode. Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja, ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.