

BONDEX UNI

LJEPILO ZA DRVO

OPIS

BONDEX UNI je disperzijsko ljepilo za ljepljenje drva niske i visoke gustoće.

Upotrebljava se kao višenamjensko ljepilo u drvnjoj industriji za furniranje; površinsko ljepljenje laminata, stiropora na drvo, iverice i ostale porozne materijale; montažno ljepljenje; širinsko i debljinsko ljepljenje drva.

BONDEX UNI se odlikuje izvrsnom snagom ljepljenja tvrdog i mekog drveta; visokom snagom ljepljenja i otpornosti na toplotu. Spojevi izvedeni korištenjem BONDEX UNI pokazuju izvrsnu otpornost na statička opterećenja.

NANOŠENJE

Podloga mora biti čista i suha.

Prije upotrebe dobro promiješati.

Ljepilo se nanosi jednostrano u količini 150-200 g/m².

Uvjeti nanošenja:

-Temperatura: min. 18°C;

-Relativna vlažnost zraka: 60-70%;

-Vlažnost podloge: 8-10%;

-Minimalni pritisak (meko / tvrdo drvo): 0,2/0,5 N/mm²;

-Otvoreno radno vrijeme ljepila: cca 7min;

-Vrijeme pritiska ovisi od uvjeta rada i vrste drveta, (meko / tvrdo drvo) te iznosi minimalno 15-30min.

Nastavak obrade je moguć nakon 12h.

-Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Udio suhe tvari: 45 ± 1 %

Viskoznost po UNI EN ISO 2555 (Brookefield viskozimetar): 48000 ± 10000 mPa.s

pH vrijednost po ISO 976: 0,5 ± 5.0

Minimalna temperatura za formiranje filma po UNI 8490-14: +3°C

Gustoća pri 23°C: 1.1 kg/dm³

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: min. 24 mjeseca.

NE SMIJE SMRZNUTI! Zaštiti od sunca.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ovom proizvodu nisu potrebne posebni znakovi označavanja po normama 67/548/CEE e 1999/45/CE, te nikakve posebne prilagodbe.

Upotrebljavati proizvod prema postojećim normama sigurnosti; nakon upotrebe ne bacati ambalažu u prirodu i okoliš, ostaviti ostatke da osuše, te ih uništiti kao specijalni otpad. Čuvati od dohvata djece. Upotrebljavati na prozračenom mjestu. U slučaju kontakta sa očima, isprati odmah obilnim količinama vode. U slučaju gutanja kontaktirati odmah liječnika, te mu predočiti ambalažu ili etiketu. Ne bacati ostatke u kanalizaciju, potoke i tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti primjene van naše kontrole.

Preporučuje se uvijek provjeriti odgovara li proizvod pojedinačnoj primjeni.

Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list.

Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.



BONDEX_UNI– v. 2020 -08-26