

# BONDEX UNI

## LJEPILO ZA DRVO

Strana 1 od 1

### OPIS

BONDEX UNI je disperzijsko ljepilo za ljepljenje drva niske i visoke gusto e.

Upotrebljava se kao višenamjensko ljepilo u drvnoj industriji za furniranje; površinsko ljepljenje laminata, stiropora na drvo, iverice i ostale porozne materijale; montažno ljepljenje; širinsko i debljinsko ljepljenje drva.

BONDEX UNI se odlikuje izvrsnom snagom ljepljenja tvrdog i mekog drveta; visokom snagom ljepljenja i otpornosti na toplotu. Spojevi izvedeni korištenjem BONDEX UNI pokazuju izvrsnu otpornost na stati ka optere enja.

### NANOŠENJE

Podloga mora biti ista i suha.

Prije upotrebe tdobro promiješati.

Ljepilo se nanosi jednostrano u koli ini 150-200 g/m<sup>2</sup>.

Uvjeti nanošenja:

-Pri temperatura: min. 18°C;

-Relativna vlažnost zraka: 60-70%;

-Vlažnost podloge: 8-10%;

-Minimalni pritisak (meko / tvrdo drvo): 0,2/0,5 N/mm<sup>2</sup>;

-Otvoreno radno vrijeme ljepila: cca 7min;

-Vrijeme pritiska ovisi od uvjeta rada i vrste drveta, (meko / tvrdo drvo) te iznosi minimalno 15-30min.

Nastavak obrade je mogu nakon 12h.

-Alat o istiti vodom odmah nakon upotrebe.

### TEHNI KE KARAKTERISTIKE

Udio suhe tvari: 45 ± 1 %

Viskoznost po UNI EN ISO 2555 (Brookefield

viskozimetar): 48000 ± 10000 mPa.s

pH vrijednost po ISO 976: 0,5 ± 5,0

Minimalna temperatura za formiranje filma po UNI

8490-14: +3°C

Gusto a pri 23°C: 1.1 kg/dm<sup>3</sup>

### SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajuoj temperaturi: min.12 mjeseci.

NE SMIJE SMRZNUTI! Zaštiti od sunca.

### SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ovom proizvodu nisu potrebne posebni znakovi ozna avanja po normama 67/548/CEE e 1999/45/CE, te nikakve posebne prilagodbe. Upotrebljavati proizvod prema postoje im normama sigurnosti; nakon upotrebe ne bacati ambalažu u prirodu i okoliš, ostaviti ostatke da osuše, te ih uništiti kao specijalni otpad. uvati od dohvata djece. Upotrebljavati na prozra enom mjestu. U slu aju kontakta sa oima, isprati odmah obilnim koli inama vode.

U slu aju gutanja kontaktirati odmah lije nika, te mu predo iti ambalažu ili etiketu. Ne bacati ostatke u kanalizaciju, potoke i tlo. Za dodatne informacije pro itati sigurnosni list.

*Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehni kom listu u skladu sa našim tehni kim i stru nim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Razlike u nijansi, koje su posljedica neodgovaraju ih radnih uvjeta, drug ije tehnike nanosa, obrade i pripreme proizvoda od onih opisanih u ovom tehni kom listu ili ugradnje na neodgovaraju e pripremljenu, previše ili premalo upijaju u, previše ili premalo hrapavu, na vlažnu ili nedovoljnu suhu podlogu, ne mogu biti predmet reklamacije. Preporu uje se da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedina noj primjeni. Ovaj tehni ki list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehni ki list. Za dodatne tehni ke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.*



BONDEX UNI – v. 2014 -10-14