

# TEHNOLUX NITRO BEZBOJNI LAK

Sjajni ili mat završni proizvod za unutrašnje površine

Strana 1 od 1

## OPIS

TEHNOLUX NITRO BEZBOJNI LAK MAT ili SJAJ je brzoušeći proizvod na bazi sintetskih smola i nitroceluloze za bojenje unutrašnje drvenarije. Odlikuju ga dobra pokrivna moć i diletacija.

## NAMJENA

Proizvod je pogodan za nanošenje na unutrašnju drvenariju koja je prethodno tretirana sa TEHNOLUX NITRO TEMELJ ZA SUHO BRUŠENJE.

## TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: sintetske smole i nitroceluloza
- Otapalo: alifatski hidrokarbonati
- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1: 0.91 ±0.05 kg/l
- Viskoznost po UNI 8902: 4000 ± 200 cps pri 25°C (Brookfield, rotacioni viskozimetar)
- Sjaj po UNI EN ISO 2813:
  - sjajni: >85 gloss pri 60°
  - mat: 20±5 pri 60°
- Sušenje (25°C i 65% R.V.):
  - na dodir za 15min;
  - sljedeći sloj nakon 2h.

## PRIPREMA PODLOGE

### Drvenarija:

- Prebrusiti da se otklone iverja, očistiti površinu, otkloniti sve nečistoće i prašinu koja je nastala kao rezultat obrađivanja drveta, kao i sve smole koristeći Nitro Razrjeđivač San Marco.
- Zapuniti nepravilnosti sa sintetskim kitom, te prebrusiti i otkloiniti svu prašinu.
- Osigurati da drvo nije vlažno.
- Nanijeti 1-2 sloja TEHNOLUX NITRO TEMELJA ZA SUHO BRUŠENJE.
- Nakon najmanje 2 sata nastaviti sa nanošenjem TEHNOLUX NITRO BEZBOJNOG LAKA SJAJ ili MAT prema uputama navedenim u odjeljku "Uvjeti nanošenja".

## UVJETI NANOŠENJA

- Temperatura zraka: min.+5°C – max. +35°C
- Relativna vlažnost zraka: <80%
- Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C
- Vlažnost površine: <10% R.V.
- Broj slojeva: najmanje 2 sloja
- Alat: šprica
- Dobro promiješati proizvod prije nanošenja.

-Razrjeđivanje: 60-70% Nitro razrjeđivačem San Marco.

-Alat očistiti odmah nakon upotrebe koristeći Nitro Razrjeđivač San Marco.

-Prosječna potrošnja: 10-12 m2/l za jedan sloj za površine prosječne moći upijanja. Preporučuje se testirati potrošnju preliminarnim testom na specifičnoj površini.

## NIJANSIRANJE

## SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: 3 godine.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Dir. 2004/42/EC nije primjenjiva.

Sadrži xilen.

Vrlo zapaljivo. Opasno ako se udahne, proguta ili dođe u kontakt sa kožom. Držati dalje od vatre i iskri. Ne udisati. Prilikom špricanja osigurati da je prostorija adekvatno ventilirana. Čuvati izvan dohvata djece. Ne izlijevati u kanalizaciju. Izbjegavati dodir sa kožom i očima. Ne udisati pare. Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima; nakon upotrebe dopustite da se ostatci u potpunosti osuše, te ih tretirajte kao specijalni otpad.

*Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Preporučuje se da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedinačnoj primjeni. Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.*



TEHNOLUX NITRO BEZBOJNI LAK – v. 2012 -09-22