

# UNIMARC HOBBY

serie 301

## OPIS

UNIMARC HOBBY je proizvod razrjediv s vodom, sastavljen od akrilnih smola u vodenoj disperziji i pigmentata s prelijevajućim bojama postojanih na svjetlost. Idealan je za dekoraciju, kao i za manje smostalne popravke.

Smole od kojih je sastavljen pružaju mu odličnu otpornost na atmosferske utjecaje, dilataciju i adheziju na različite vrste podloga.

Jednostavno se nanosi, spreman je za uporabu, općenito se koristi na različitim vanjskim i unutarnjim podlogama. Raspoloživ je u raznim bojama.

## POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na unutarnje i vanjske podloge, kao što su: drvo, metal, plastični materijali, žbuka.

Za uporabe koje nisu definirane talijanskom zakonom odlučom (D. Lgs.) br. 161/2006. Proizvod u pakiranju od 0,750 l u zlatnoj (0190), srebrnoj (0070) i bakrenoj (0160) boji, obuhvaćen je zakonodavnom odlukom (D. Lgs) br. 161/2006.

## TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilni kopolimer u vodenoj otopini
- Otapalo: voda
- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1: 1,0 - 1,4 kg/l, ovisno od nijanse
- Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): suho na dodir za 3 h; slijedeći sloj se može nanositi nakon 6 h.

## PRIPREMA PODLOGE

Metalne površine:

- Provjeriti stanje podloge.
- U slučaju novih površina, odmastiti podlogu s odgovarajućim razrjeđivačem.
- U slučaju hrđe, ispolirati brusnim papirom, očistiti od prašine i nanijeti jedan sloj MARCOTECH AU METAL PRIMERA šifra 33320807 ili CROMO K70 šifra 1940407.
- Čistu i suhu površinu premazati sredstvom UNIMARC HOBBY.

Drvene površine:

- U slučaju starih boja, odstraniti dijelove koji se listaju i slabo prijanjaju.
- Izravnati nepravilnosti na podlozi.
- Ispolirati brusnim papirom i očistiti.
- Na veće površine nanijeti 1-2 sloja temeljnog premaza UNIMARC FONDO UNIVERSALE šifra 3350019.
- Čistu i suhu površinu premazati sredstvom UNIMARC HOBBY.

**OBRTATI POZORONOST** pri obradi drva koje sadrži puno tanina. Da bi se smanjio nastanak tamnih mrlja, premazati s izolacijskim temeljnim premazom UNIMARC PRIMER ANTITANNINO šifra 3080001/0019.

Površine od žbuke:

- Utvrditi da li je podloga potpuna suha i stvrdnuta.
- U slučaju plijesni, odstraniti eventualnu staru boju koja

slabo prijanja, a također i plijesan, iscvjetavanje soli, deblje slojeve vapnene ili tempera boje i naslage prašine.

- Izravnati nepravilnosti na podlozi i obraditi rupe, raspuknuća, napukline i udubljenja koristeći TAMSTUCCO šifra 9400006/9410110 ili WALLSTUCCO šifra 9100019.
- Eventualno izravnati žbuku s odgovarajućom masom za izravnavanje.
- Učvrstiti površinu s učvršćivačem ATOMO šifra 8840001 ili IDROFIS šifra 4700006.
- Nanijeti 1-2 sloja temeljnog premaza za ujednačavanje DECORFOND u boji šifra 3880019.
- Čistu i suhu površinu premazati sredstvom UNIMARC HOBBY.

Površine od plastičnog materijala (PVC):

- Ispolirati površinu brusnim papirom, tako da bude blago hrapava.
- Odmastiti s odgovarajućim razrjeđivačem.
- Na čistu i suhu podlogu nanijeti 1-2 sloja temeljnog premaza UNIMARC FONDO UNIVERSALE šifra 3350019.
- Nakon najmanje 6 sati premazati sredstvom UNIMARC HOBBY.

Na plastičnim materijalima različitim od PVC-a, preporučljivo je provjeriti adheziju putem probnog nanošenja na specifičnu podlogu.

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura podloge: Min. +8 °C / Max. +35°C

Vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: Min. +5 °C/Max.+35 °C

Vlažnost površine: Suhe površine

-Alat:

- .kist za popravke i manje površine;
- .na većim površinama, zbog jednoličnijeg izgleda, nanijeti sa kratkodlakim valjkom ili prskalicom.
- Kod nanošenja valjkom, pripaziti da se potezi odrade u istom smjeru.
- Razrijeđivanje sa vodom:
  - . sa kistom, valjkom i spužvom spreman za uporabu, ili max. 5%
  - . prskalicom 10-15%.
- Broj slojeva: najmanje dva sloja.
- Čišćenje alata odmah nakon upotrebe sa vodom.
- Prosječna potrošnja: cca. 1 m<sup>2</sup> po ambalaži od 0,125 L za jedan sloj.
- Za veće površine cca. 12-14 mq/l za svaki sloj, na podloge prosječne upojnosti. Za efektivnu potrošnju probati proizvod na pojedinu podlogu.

## NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u raznim bojama po ton karti.

## SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

# UNIMARC HOBBY

serie 301

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Mini-confezioni ne podliježu zakonu D. Lgs 161/2006.

Samo za ambalažu od 0,750 L:

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/I: Dekorativni premazi (na bazi vode): 300 g/l (2007)  
/ 200 g/l (2010)

UNIMARC HOBBY sadrži max: 200 g/l VOC

Temeljem važećih propisa, za ovaj proizvod nije potrebno označavanje kao za opasne proizvode. Korištenje ovog proizvoda u skladu je sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; poslije uporabe ne ostavljajte ambalažu u okolišu, pustite da se ostaci potpuno osuše, te postupajte dalje s njima kao sa specijalnim otpadom. Pohranjujte dalje od dohvata djece. Ako ga se proguta, hitno zatražite savjet liječnika i pokažite mu spremnik ili oznaku. Ne bacajte ostatke u kanalizaciju, vodotokove i po zemljištu.

Za dodatne informacije proučite sigurnosnu karticu.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*