

COMBAT 777

PAROPROPUSNA BOJA PROTIV PLIJESNI ZA UNUTARNJE RADOVE

cod. 4870777

OPIS

COMBAT 777 je paro propusna boja za unutrašnje površine, specijalno formulirana za tretiranje unutrašnjih površina u kojima je prisutna kondenzacija i vlaga, sklonim pljesni. Proizvod ima dugotrajan efekt, i ne mijenja originalni izgled površine. COMBAT 777 ima odličnu pokrivnu moć, te visoku paropropusnost i jednostavan je za upotrebu.

POGODNE PODLOGE

Proizvod može biti nanesen na:

- razne vrste žbuka, nove i stare
 - gips i gipsane ploče
 - žbuke na bazi cementa.
 - stare organske ili mineralne boje i obloge koje su suhe, kompaktne i imaju moć upijanja.
- Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći upute o uporabi. Ne nanositi na alkalne ili svježe površine, pričekati najmanje 28 dana.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: vinil versat kopolimeri u vodenoj emulziji.
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.70 ± 0.05 kg/l
- Viskozitet kod punjenja UNI 8902: 40000 cps $\pm$ 1600 cps na 30°C (Viskozimetar rotacioni Brookfield)
- Sjajnost UNI EN ISO 2813: 5-10, mat.
- Otpornost na plijesan UNI 9805:0= nema pojave.
- Sušenje (pri 25°C i 65% R.V.):
- na dodir 30 minuta; sljedeći sloj nakon 4h.

PRIPREMA PODLOGE

Zidne površine:

- Osigurati da je podloga stara najmanje 28 dana.
 - Provjeriti stanje površine, površina mora biti čvrsta.
- Ako nije, ponovno izravnati ili učvrstiti korištenjem prikladnih proizvoda.
- Ako je plijesan prisutna, tretirati podlogu COMBAT 222 deterdžentom za čišćenje plijesni i sa COMBAT 333 za dubinsko saniranje podloge.
 - Očistiti ili oprati kako bi se uklonila sva eventualna oljuštena stara boja. U cijelosti ukloniti sve slojeve boja na bazi vapna ili unutarnjih boja koje ne prijanjaju u potpunosti.
 - Sve vanjske i unutrašnje pukotine moraju biti dovoljno proširene kako bi se mogle zatvoriti.
 - Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale naslage.
 - Izbrusiti sve popravke brusnim papirom.
 - Ako je potrebno površine izravnati pomoću RASAMIX ili sa BETOMARC ili RASOMARC ovisno od vrste podloge.
 - Samo kada je na površinama prisutno izrazito prašenje nanijeti sloj IDROFIS akrilna impregnacija ili ATOMO mikronizirana impregnacija na bazi vode.
- Za vanjske zidove upotrijebiti ATOMO.
- Nastaviti sa nanošenjem COMBAT 777 prema uputama opisanim u Uputstvima za upotrebu.
- *(Razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od moći upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama. Pogledati pripadajuću tehnički list).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Temperatura zraka: Min. +8°C / Max. +35°C
- Temperatura površine: Min. +5°C / Max. +35°C
- Ne nanositi kad je relativna vlažnost zraka >75%, a vlažnost površine >10%.
- Alat: kist, valjak ili prskalice.
- Broj slojeva: najmanje 2 sloja
- Razrjeđivanje: prvi sloj 40%, naredni slojevi 20-30% sa vodom.
- Za nanošenje prskalicom razrjeđivanje zavisi od vrste opreme i korištenog tlaka.
- Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.
- Prosječna potrošnja: 7-8 m²/l za svaki sloj bazirano na glatkim površinama prosječne upojnosti. Preporučljivo je izvesti preliminarni test kako bi se utvrdila stvarna potrošnja na specifičnoj podlozi.

NIJANSIRANJE

Može se tonirati po sistemu Marcromie. Proizvod se može tonirati i sa BRAVOCASA gotovim tonovima (samo u svijetle tonove) te sa COLORADO pigmentima. Ukoliko se moraju koristiti dvije ili više prizvodnih serija na istom objektu, spojeve serija odraditi na kutevima, a nikako u sredini zidnih površina.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C
Min. Temperatura: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)
Kat. A: mat boje za unutarnje površine (gloss <25@60°)(na bazi vode): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010).
COMBAT 777 sadrži max.: 30 g/l VOC

Proizvod ne iziskuje označavanje po zakonu D.L. 65 od 14/03/03 i naknadne izmjene i usklađenja. Proizvod mora biti uporabljen sukladno važećim higijenskim i sigurnosnim propisima. Nakon upotrebe, ambalažu ne bacati u okoliš, već pustiti da se ostaci potpuno osuše i postupati s njima kao sa specijalnim otpadom.
Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijek nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.