

STUCCOFACILE

ULTRALAGANI BRZOSUŠEĆI KIT U PASTI SA MIKROKUGLICAMA

cod. 9560019

OPIS

STUCCOFACILE je kit u pasti spreman za upotrebu za vanjske i unutarnje površine, koji sadrži šupljikaste staklene mikro kuglice, za nanošenje na zidove i drvo. Jednostavan je za nanošenje i brzo se suši, te se može nanositi u debelim slojevima bez pucanja. Neće požutjeti, savršeno prianja na sve podloge i jednostavno se može prebojiti sa sintetskim bojama u vodenoj otopini. Posebno je preporučljiv za kitanje rupa koje su nastale učvršćivanjem skela na fasadu. Na vanjskim površinama STUCCOFACILE se mora zaštititi sa bojom na bazi vode u najmanje 2 sloja.

POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanositi na:

- Nove ili stare vapnene žbuke
 - Betonske podloge
 - Gipsane površine poput ploča, pregradnih zidova itd.
 - Stare boje i obloge organsko mineralne prirode, ako imaju upojnu moć.
 - Unutarnje drvene podloge prije nanošenja pokrivnih boja.
- STUCCOFACILE je temeljni proizvod koji mora uvijek biti premazan završnom bojom.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: vinilno-versatani kopolimeri u vodenoj emulziji

- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: $0,35 \pm 0,05$ kg/l
- Izgled: bijela pasta
- Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.) – zavisi od debljine sloja, 1 cm sloja kita se može bojati nakon 30 minuta.

Bojenje: mogu se nanijeti boje na bazi vode.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka:

- Osigurati da je podloga stara najmanje 28 dana
- Površina treba biti kompaktna. Ukoliko nije, tretirati je odgovarajućim proizvodima.
- Otkloniti pranjem ili četkanjem svu prljavštinu
- Ukoliko ima tragova stare boje, otkloniti sve slojeve koji ne prianjaju; u potpunosti otkloniti sve debele slojeve boje na bazi tempera i vapna vlažeći površinu i stružući je, ili koristeći vodeni mlaz.
- Nanijeti STUCCOFACILE gleterom, zaglađujućiga kako bi se postigla glatka površina, ili koristiti špahtlu da bi zapunili pukotine i šupljine.
- Nastaviti nanošenjem učvršćivača, birajući na bazi tipa završnog premaza.

Drvene površine:

- Lagano izbrusiti kako bi se uklonilo dignuto iverje.
- Otkloniti svu staru boju koja se guli i ohrapaviti obojane površine.
- Otkloniti sve smole sa NITRO razrjeđivačem.
- Zagladiti sa STUCCOFACILE
- Nanijeti završni premaz.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: Min +8°C / Max +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C

Vlažnost podloge: <10%

-Alat: špahtla

-Spremno za upotrebu

-Nakon upotrebe alat očistiti vodom.

-Prosječna potrošnja: znatno varira u zavisnosti od tipa podloge. Sa debljinom 1mm, prosječna potrošnja je oko 1 m²/lit.

Kako bi se utvrdila stvarna potrošnja potrebno je provesti preliminarni test na tretiranoj površini.

STUCCOFACILE se ne brusi sa brusnim papirom.

NIJANSIRANJE

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ne podliježe normi D. Lgs 161/2006

Proizvod ne iziskuje označavanje po normi D.L. 65 od 14/03/09 i naknadni ispravci i usklađenja. Proizvod upotrebljavati sukladno važećim higijenskim i sigurnosnim propisima.; nakon upotrebe, ne odlagati spremnike u okoliš; Dopustiti da se ostaci u cijelosti osuše i postupati s njima kao sa specijalnim otpadom. Čuvati izvan dohvata djece. Upotrebljavati u jako prozračnim prostorima. U slučaju da dođe u dodir sa očima, odmah oprati sa puno vode. U slučaju da se proizvod proguta odmah potražiti lječničku pomoć i pokazati mu kantu ili deklaraciju. Ne bacati ostatke u kanalizaciju, vodene tokove i u tlo.

Za dodatne informacije pogledati sigurnosni list.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijek nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.