

MARCONOL ORIENTALITE RAPID

TEMELJNA TIKSOTROPNA BRZOSUŠEĆA BOJA ZA DRVO

Serija 144

OPIS

MARCONOL ORIENTALITE RAPID je brzосуšeci pokrivni temeljni premaz za drvo koji omogućava pripremu sasvim ujednačenih površina, idealnih za kvalitetne završne premaze.

Proizvod ima odličnu moć zapunjavanja i lako se nanosi, uz dobru dilataciju.

Osušeni film može se izbrusiti brusnim papirom, čime se omogućuje čvrsto vezanje završnog premaza.

Formuliran je sa tiksotropnom strukturom i ne kaplje, što olakšava primjenu na vodoravnim površinama (stropovima, gredama) ili na teško dostupnim mjestima.

POGODNE PODLOGE

Primjenjuje se na unutarnjim i vanjskim površinama:

- Nove ili prethodno lakirane drvene površine
- Površine od plastičnog materijala

TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: tiksotropne uretanske alkidne smole

- Otapalo: mješavina alifatskih ugljikovodika

- Specifična težina: UNI EN ISO 2811-1: 1.45±0.05 kg/l.

- Sušenje (pri 25 °C i 65% R.V.): suh na dodir 3h; sljedeći nanos nakon 4h. sa sintetičkim lakovima; sljedeći nanos nakon 6h. sa lakovima koji se razrjeđuju s vodom.

PRIPREMA PODLOGE

Drvene površine:

- Lagano ispolirati brusnim papirom kako bi odstranili nadignuta drvena vlakna.

- Odstraniti eventualne raspuknute slojeve starih boja i ohrapaviti sve lakirane površine.

- Eventualne smole odstraniti sa odgovarajućim razrjeđivačem.

- Pregledati nepravilnosti sa masom za izravnavanje. Brusnim papirom ispolirati gletana mjesta i odstraniti prašinu.

- Na suhu i čistu podlogu nanijeti 1-2 sloja temeljnog premaza MARCONOL ORIENTALITE RAPID.

- Završno prelakirati lakom razrjeđivim sa vodom ili alkidnim lakom na bazi razrjeđivača. Tvrdi PVC površine:

- Izbrusiti površinu brusnim papirom, tako da bude blago hrapava.

- Odstraniti masnoću i očistiti podlogu.

- Nanijeti 1-2 sloja premaza MARCONOL ORIENTALITE RAPID.

- Završno prelakirati lakom na bazi vode ili alkidnim lakom na bazi razrjeđivača.

Savjetujemo da prethodno provjerite adheziju sustava na predmetnoj tvrdj PVC površini.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: min.+8°C – max. +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C

Vlažnost površine: <10% R.V.

Suha površina, izbjegavati nanošenje na površine na kojima ima kondenzirane vlage ili površine direktno izložene suncu.

Proizvod se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem.

- Dobro promiješati proizvod prije nanošenja

- Razrjeđivanje: spremno za uporabu. Također je moguće razrjeđivanje proizvoda do 5% s terpentinom Acquaragia 5200010.

- Nanošenje špricanjem moguće je vršiti isključivo u okviru djelatnosti koje su podređene mjerama odobrenja za emisije proizvoda na bazi razrjeđivača u zrak (čl. 267. i dalje tal. zakonodavne odluke br. 152/2006), po prethodnom razrjeđivanju 10% sa uljnim razrjeđivačem Acquaragia 5200010.

- Broj slojeva: 1-2 ili više, zavisi od stanja površine

- Alat čistiti odmah nakon upotrebe koristeći Uljni razrjeđivač San Marco

- Potrošnja: 6-8 m²/lit po sloju za ravne površine prosječne moći upijanja.

NIJANSIRANJE

Boja se može dobiti pomoću sustava miješanja boja Marcromie.

Ukoliko se koriste boje iz različitih proizvodnih šarži, preporučljivo ih je međusobno pomiješati kako bi se izbjegle blage razlike u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Limitirana vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/i: visoko učinkovite jedno komponentne boje (na bazi razrjeđivača): 500 g/l (2010)

MARCONOL ORIENTALITE RAPID sadrži max.: 500 g/L VOC

Zapaljivo

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima, nakon uporabe ne odlagati ambalažu u okoliš, pustiti da se ostaci potpuno osuše i postupati kao sa specijalnim otpadom.

TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Temeljna tiksotropna brzосуšеća boja za drvo.

Nanošenje temeljne tiksotropne boje MARCONOL ORIENTALITE RAPID serija 144 na osnovi tiksotropnih uretanskih alkidnih smola, prikladne za ujednačavanje i prikriivanje nepravilnosti podloge, na prethodno pripremljene podloge, u količini određenoj prema upojnosti same podloge.

MARCONOL ORIENTALITE RAPID

TEMELJNA TIKSOTROPNA BRZOSUŠEĆA BOJA ZA DRVO

Serija 144

Nabava i ugradnja materijala € po m2.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijek nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.