

# FENICE

DEKORATIVNA MINERALNA OBLOGA ZA INTERIJERE

serie 962

## POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- Stare i nove žbuke na bazi mineralnih veziva.
- Stare boje i mineralne ili sintetičke obloge, suhe, kompaktne, sa dovoljnim stupnjem upojnosti i čvrste.
- Konglomerati različite mineralne prirode samo ako imaju dovoljan stupanj upojnosti.

Zidne površine se moraju pripremiti prema uputama koje nalazimo u odlomku "Priprema podloge".

Ne nanositi na svježe alkalne podlove, pričekati vrijeme sazrijevanja, koje je u većini slučajeva oko četiri tjedna.

## TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: vapno
- Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A+
- Razrijedivač: voda
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1:  $1.60 \pm 0.05$  kg/l
- Viskoznost kod punjenja: pasta
- Paro propusnost po UNI EN ISO 7783-2: visoka, V=350 g/m<sup>2</sup> za 24 h, Sd=0,10 debljine 0,6 mm (vrijednost za bijelo)
- Sušenje (na 25 °C i 65% R.V.): suho na dodir nakon 3h; naredni sloj nakon 6h (ovisno o debljini sloja).

## PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanje adekvatnim proizvodima.
- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterđentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isolovanja i neprijanjujuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem. - Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepe, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO ili TAMSTUCCO PÓLVERE.
- Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.
- popravke izbrisuti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.
- Ako je potrebno izvršiti popravke na površinama sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podlove.

Impregnirati površine sa slojem IDROFIS-a akrilne impregnacije za zidove na bazi vode ili sa ATOMO impregnacijom bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.

Na površinama na kojima je prisutan tanki sloj poludisperzivne boje ili stare boje koja praši, nanijeti sloj ISOMARC impregnacije na bazi razrijedivača za zidove ili ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.

- Nastaviti sa nanošenjem FENICE prema uputstvu o uporabi.
- Na manje upojne podlove može se koristiti MARCOTHERM PRIMER za olakšati nanošenje prvog sloja

FENICE.

\*(razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Pošto je sušenje i karboniziranje FENICE, kao i svih vapnenih proizvoda, jako podložno razinama temperature i vlažnosti, preporuča se nanošenje proizvoda kada je temperatura u rasponu od +10 °C do +35 °C i kada je relativna vlažnost zraka <75%.

- Ako površina ne zahtijeva impregnaciju, ipak se preporuča da se ovlaži kako bi se izbjeglo da zid povuče prekomjernu količinu vode iz spoja.

- Alati: inox lopatica ili gleter.

- Broj slojeva: potrebno je nanijeti najmanje 2 sloja proizvoda kako bi se pravilno pripremila podloga.

- Razrijedivanje: spremno za upotrebu.

- Pošto je FENICE mineralni proizvod može povećati viskoznost tokom skladištenja; kao bi se povratio u prijašnje stanje dovoljno ga je promješati mehaničkim pomagalom sa eventualnim dodavanjem maksimalno 1% vode.

Postupak nanošenja:

- Nanijeti jedan sloj kako bi se postigla ujednačena površina;

- Nakon najmanje 6h, nanijeti dodatni sloj proizvoda kako bi se postigla odgovarajuća debljina;

- Nakon najmanje 12h, izbrisuti finim (320) brusnim papirom kako bi se uklonila moguća neujednačenost, naknadno otkloniti prašinu i nanijeti malu količinu proizvoda, utiskujući ga i polirajući (upotrebljavajući inox gletericu) prije nego što se potpuno osuši.

- Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

- Procjena potrošnje: 0,8-1 kg/m<sup>2</sup> procjena za 2 sloja na ravnim površinama koje imaju srednju moć upijanja. Preporuča se određivanje stvarne potrošnje izvođenjem preliminarnih testova na određenoj površini.

## NIJANSIRANJE

Nijansiranje je moguće pomoći sistema.

U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

## SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30 °C

Minimalna temperatura skladištenja: +5 °C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/I: Dekorativni premazi (baza voda): 200 g/l (2010) sadrži max: 1 g/l HOS

# FENICE

DEKORATIVNA MINERALNA OBLOGA ZA INTERIJERE

serie 962

Izazive teške ozljede očiju. Izaziva iritiranje kože.  
Proizvod mora biti transportiran, uporabljen i uskladišten  
sukladno higijenskim i sigurnosnim propisima; pustiti da se  
ostaci u cijelosti osuše te postupati s njima kao sa  
specifičnim otpadom.  
Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

*SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog  
lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih  
saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost  
s obzirom na postignute rezultate uvežvi u obzir iste, jer uvijeti  
nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča  
ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju.  
Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za  
dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*