

2Block

POKRIVNA BOJA PROTIV MRLJA NA BAZI RAZRJEĐIVAČA BEZ MIRISA

Strana 1 od 1

OPIS

2Block je mat boja za unutarnje zidne površine sposobna da prekrije i blokira mrlje od nikotina, dima, kave, čadi, katrana i sl.

Boja je bazirana na bez mirisnom otapalu koji znatno unapređuje uvjete rada. Visoka vodooodbojnost, zajedno sa izvrsnom paropropusnosti čini 2Block prikladnim za upotrebu u vlažnim prostorijama poput kupaonica, kuhinja, podruma itd.

2Block se može nanositi na podloge i bez korištenja impregnacije.

Proizvod je jednostavan za nanošenje.

POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanositi na unutarnje površine na mrlje koje je teško otkloniti, uzrokovane dimom, čadi, prodiranjem vode itd:

- vapnene žbuke
- vapnenocementne žbuke
- gipskartonske i razne ploče
- vapno i cementne žbuke općenito
- iverica

Podloge moraju biti adekvatno pripremljene slijedeći Uputstva o uporabi. Ne može se nanositi na svježe podloge.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: akrilne smole u otopini

Otapalo: bezmirisni izoparafin

Izgled: mat

Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.40–0.05 kg/lit

Viskoznost kod punjenja: gel

Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir za 2h, sljedeći sloj nakon 6 h.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Osigurati se da je površina zrela, stara najmanje 28 dana. Ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanje sa adekvatnim proizvodima.
- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa SPRAY OFF, deterđžentom za pranje
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijenjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
- Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepe, pukotine i otvore sa prikladnom glet masom.
- Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.
- Popravke izbrisuti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.
- Kada se površina u potpunosti osuši nanijeti 2Block po uputama o uporabi.
- Površine koje se naročito kredaju potrebno je impregnirati sa TEHNOGRUND NANO.

*(razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Relativna vlažnost zraka: <80%

Temperatura zraka: min.+5°C – max. +35°C

Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C

Vlažnost podloge:<10%

- Proizvod se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem
- Broj slojeva: najmanje 2 sloja se moraju nanijeti dok god površina nije pokrivena u potpunosti.

- Prilikom nanošenja kistom ili valjkom proizvod je spreman za upotrebu, ali se može razrijediti 5% sa bezmirisnim razrjeđivačem.

- Prilikom nanošenja špricanjem može se razrijediti sa 10% bezmirisnim razrjeđivačem.

- Alat očistiti bezmirisnim razrjeđivačem odmah nakon upotrebe

- Potrošnja: 6-7m²/l za sloj na glatkim površinama prosječne upojnosti.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost: EU (Dir: 2004/42/EC)

Kat: A/i: jednokomponentne boje visoke učinkovitosti na bazi otapala: 500 g/l (2010)

2Block sadrži max: 500 g/l HOS

Zapaljivo!

Dugotrajnom uporabom može izazvati negativne posljedice na vodenim svijet. Ponovljeno izlaganje može uzrokovati suhoću ili pucanje kože. Isparenja mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Držati van dohvata djece. Ne udisati isparenja. Ne izljevati ostatke u kanalizaciju. U slučaju požara, koristiti pjenu, prah, CO₂ – nikad ne koristiti vodu. I u slučaju gutanja, potražiti medicinsku pomoć i pokazati ambalažu/deklaraciju proizvoda.

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima.

Nakon uporabe ne odlagati ambalažu u okoliš, ostaviti da se ostaci osuše i tretirati kao specijalni otpad. Za više informacija pogledati sigurnosni list.

Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Preporučuje se da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedinačnoj primjeni. Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na +387 36 64 00 06.



2Block – v.1 2017 - 03 - 01