

# RUSTICO

jednokomponentni poliuretanski lak za drvo i podove

Strana 1 od 1

## OPIS

RUSTICO je bistri lak, baziran na otapalu za postizanje završnog sjaja na drvenim površinama. Uretan-alkidne smole omogućavaju upotrebu proizvoda čak i na vanjskim površinama sa velikom izloženosti atmosferskim utjecajima i morskom ambijentu. Proizvod je lagan za nanošenje i odlikuje ga dobra diletacija i zapunjajuća/pokrivna moć.

## NAMJENA

Proizvod može biti nanešen na:

- novo ili prethodno bojeno drvo, na vanskim i unutrašnjim površinama, kao što su razni paneli, potkrovla, prozori, balkoni, ograde, grilje, podovi itd.

## TEHNIČKI PODACI

- Veživo: uretan-modificirane alkidne smole
- Otapalo: mješavina alifatskih ugljikohidrata
- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1:  $0,90 \pm 0,05$  kg/l
- Viskoznost UNI 8902:  $2,7 \pm 0,3$  cps pri  $25^\circ\text{C}$
- Vrijeme sušenja (pri  $25^\circ\text{C}$  i 65% R.V.):
  - na prašinu 2h
  - suho na dodir 4h
  - potpuno suho nakon 24h.

## PRIPREMA PODLOGE

### Novo drvo:

- Lagano prebrusiti kako bi se otklonilo dignuto iverje.
- Otklonite sve smole koristeći Nitro Razrjeđivač
- Sve nepravilnosti zapuniti sintetskim kitom nijanse slične tretiranoj površini.
- Prebrisati i otkloniti svu prašinu.
- Osigurati da drvo nije previše vlažno.
- Na meko i suho drvo, ili na drvo velike upojnosti, nanijeti sloj obojenog MARCONOL CLASSIC-a.
- Lagano prebrusiti površinu, i nastaviti sa nanošenjem 2 sloja RUSTICO-a, sa razmakom između slojeva od barem 12h.

### Prethodno bojeno drvo:

- Lagano prebrusiti kako bi se otklonilo dignuto iverje.
- Ukloniti svu boju koja se ljušti i ohrapaviti površine koja su prethodno bile bojene
- Otkloniti sve smole koristeći Nitro Razrjeđivač.
- Sve nepravilnosti zapuniti sintetskim kitom nijanske slične tretiranoj površini. Prebrisati i otkloniti svu prašinu.
- Na oštećene dijelove, ili na drvo velike upojnosti nanijeti sloj obojenog MARCONOL CLASSIC-a.
- Na vanjskim površinama, preporučuje se prethodno tretiranje koristeći 2 sloja obojenog MARCONOL CLASSIC-a
- Lagano prebrusiti površinu i nastaviti sa nanošenjem 2 sloja RUSTICO-a, sa razmakom između slojeva od barem 12h.

## UVJETI NANOŠENJA:

- Temperatura zraka: Min  $+8^\circ\text{C}$  / Max  $+35^\circ\text{C}$
- Relativna vlažnost zraka: < 75%
- Temperatura podloge: Min  $+5^\circ\text{C}$  / Max  $+35^\circ\text{C}$
- Vlažnost podloge: <10%
- Izbjegavati nanošenje proizvoda ako je podloga izložena direktno sunčevoj svjetlosti.
- Alat: četka.
- Prije upotrebe dobro promiješati proizvod.
- Razrjeđivanje: proizvod je spremjan za upotrebu ili blago razrijediti koristeći Razrjeđivač PR50 do max 5%.
- Broj slojeva: 2
- Alat očistiti nakon korištenja Razrjeđivačem PR50.
- Prosječna potrošnja:  $8-9 \text{ m}^2/\text{l}$  za 2 sloja na drvu prosječne upojnosti. Preporučuje se provesti preliminarne testove kako bi se utvrdila stvarna potrošnja.

## SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura:  $+30^\circ\text{C}$

Min. Temperatura:  $+5^\circ\text{C}$

Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: 2 godine.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

EU ograničena vrijednost (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/i: jednokomponentni premazi (baza otapala) : 500 g/l (2010)

RUSTICO sadrži max: 500 g/l HOS

Zapaljivo. Otroвно за organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. / Čuvati izvan dohvata djece./ Ne udisati pare./ Ne izlijevati u kanalizaciju./Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.

Sadrži: 2 butanonoksim – masne kiseline kobaltnih soli – može izazvati alergijske reakcije.

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima; nakon upotrebe dopustite da se ostateci u potpunosti osuše, te ih tretirajte kao specijalni otpad.

*Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Preporučuje se da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedinačnoj primjeni. Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na +387 36 64 00 06.*



RUSTICO – v. 2017-03-01