

# HAFTGRUND

Temeljni vezni premaz za disperzivne boje za unutarnje radove

Strana 1 od 1

## OPIS

HAFTGRUND je pokriveni temeljni premaz izrađen na osnovi polimernih veziva. Odlikuje se ujednačenom površinom bez mana, koja omogućava bolje vezivanje i besprijekorno nanošenje disperzivnih boja. HAFTGRUND se koristi za poboljšavanje pokrivenosti završnog sloja na zaprljanim zidovima ili nehomogenim površinama poput novih gips-kartonskih ploča.

Također poboljšava pokrivenost slabo pokrivenih nijansi završnog premaza. Preporučamo ga i za unutarnje podloge na koje su nanesejene jake nijanse, a iste se žele prebojiti u drugu nijansu. Upotrebom HAFTGRUNDA smanjuje se potrošnja završne nijanse.

Kako posjeduje dobru pokrivenost, HAFTGRUND kao prvi sloj može zamijeniti jedan sloj pokrivne boje.

## NAMJENA

Može se nanositi na:

- Gipsane žbuke i gips-kartonske ploče
- Nove i stare vapneno cementne žbuke
- Mineralne podloge općenito, uz minimalnu potrebnu upojnost
- Betonske podloge

Zidne površine treba prikladno pripremiti prateći upute koje nalazimo pod „PRIPREMA PODLOGE“.

Ne smije se nanositi na svježe podloge, pričekati vrijeme potrebno da se podloga osuši i sazrije.

## TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: akrilno vezivo u vodenoj disperziji.
- Gustoća:  $1,70 \pm 0,03$  kg/l
- Viskoznost:  $19 \pm 5\%$  pri temperaturi od  $25^{\circ}\text{C}$  (rotacioni viskozimetar Brookfield 5 2,5 rpm).
- Sušenje (pri  $25^{\circ}\text{C}$  i 65% R.V.): na dodir 2 sata, primjereno za daljnju obradu nakon 12 sati.

## PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti tvrda, suha i očišćena od slabo prihvaćenih dijelova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti ili druge prljavštine. Na potpuno čistu i suhu podlogu nanijeti jedan sloj HAFTGRUNDA.

## UVJETI NANOŠENJA

- Temperatura zraka: Min.  $+5^{\circ}\text{C}$  / Max.  $+35^{\circ}\text{C}$
- Relativna vlažnost zraka:  $<80\%$
- Temperatura podloge: Min.  $+5^{\circ}\text{C}$  / Max.  $+35^{\circ}\text{C}$ ;
- Vlažnost podloge:  $<10\%$  R.H.
- Broj slojeva: 1.
- Razrjeđivanje: Proizvod je spreman za upotrebu, po potrebi razrijediti s vodom do 10%.
- Alat: Četka, valjak, airless šprica. Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.
- Učinkovitost  $7-8$  m<sup>2</sup> / l na površinama prosječne upojnosti. Zbog velikog broja različitih vrsta i stanja

podloga preporučamo da se izvrši probno nanošenje na malom dijelu podloge koja će se tretirati kako bi se ustanovila kompatibilnost, prijonjivost, potrošnja i ostale karakteristike proizvoda.

## NIJANSIRANJE

Dostupan je u bijeloj boji, a može se i nijansirati, kao i koristeći MIKSI univerzalni pigmentni koncentrat za toniranje ( $\leq 6\%$  u volumenu).

## SKLADIŠTENJE

Skladištiti u originalnoj i dobro zatvorenoj ambalaži.

Max. Temperatura:  $+35^{\circ}\text{C}$

Min. Temperatura:  $+5^{\circ}\text{C}$

NE SMIJE SMRZNUTI! Zaštititi od sunca.

Rok trajanja: otisnut na ambalaži.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

EU HOS kategorija i granična vrijednost: Kat. A/g (temeljni premazi), 30g/l (2010); ovaj proizvod sadrži max. 30 g/l.

Čuvati izvan dohvata djece. U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati vodom u obilnim količinama. Nakon upotrebe ne odlagati u okoliš. Očišćena ambalaža se može reciklirati. Proizvod ne podliježe posebnom označavanju opasnosti. Ne izlijevati ostatke u kanalizaciju. Nakon upotrebe ne bacati ambalažu u prirodu i okoliš, ostaviti ostatke da se osuše. Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa lokalnim / regionalnim / međunarodnim propisima. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

*Duga-tehna d.o.o. garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Za štete nastale nestručnom primjenom i nepoštivanjem uputstva, proizvođač ne snosi odgovornost. Preporučuje se da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedinačnoj primjeni. Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije molimo nazovite na + 387 36 64 00 06.*



HAFTGRUND– v. 2020 -07-09