

# SILVER CONFORT

HIGIJENSKA PERIVA ZIDNA BOJA SA SREBRNIM JONIMA - PROTIV PLIJESNI

serie 348

## OPIS

Higijenska periva zidna boja na bazi vode protiv plijesni, sa srebrnim jonima koji štite premaz od širenja bakterija. Stvara aktivnu branu protiv mikro-organizama uz higijensko djelovanje istoga premaza i tako osigurava visok stupanj čistoće i dobrobiti za zdravlje. SILVER CONFORT odlikuju odlično uravnotežen bijeli ton i visok stupanj pokrivenosti koji maskira nepravilnosti podloge.

Nova tehnološka formula na bazi modificiranih polimera s niskim sadržajem hlapivih organskih spojeva (HOS) i bez formaldehida, posjeduje sve odlike za brzo obavljanje radova i samim tim i povrat prostorija za svakodnevnu upotrebu. Lako se primjenjuje, ne prska, a završni rezultati su čisti i precizni.

## POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vapneno cementnih veziva
- Beton
- Gipsane podloge i gipsane ploče
- Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
- Različite mineralne podloge, ako upijaju.
- Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.
- Ne nanositi na alkalne i svježe površine, pričekati određeno vrijeme da se podloga osuši, cca. 28 dana.

## TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: modificirana polimerna veziva u vodenoj disperziji.
- Klasifikacija prema kvaliteti zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A+

Klasifikacija UNI EN 13300:

- Otpornost na pranje ISO 11998: klasa 3
- Sjajnost UNI EN ISO 2813: <5, izrazito mat
- Pokrivenost ISO 6504-3: klasa 2 - 7 m<sup>2</sup>/l

Ostale karakteristike:

- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.57±0,05 kg/l
- Otpornost na pranje UNI 10560: >3000 ciklusa, otporan
- Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi se na naznačenu potrošnju, kao i na primjenu na ne-gorivim površinama.
- Sušenje (na 25 C i 65% R.V.): na dodir za 1/2 sata; slijedeći sloj nakon 2 sata.

\*Otpornost na plijesan UNI 9805:0=nema pojave.

\*Otpornost na pojavu algi UNI EN 15457: 0=nema pojave.

## PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Osigurati da je podloga dovoljno stara i u potpunosti suha.
- U slučaju plijesni, tretirati površinu sa COMBAT 222 deterdžentom za čišćenje, i COMBAT 333 za sanaciju površine. Kako bi zaštitili zid od stvaranja plijesni proizvodu dodati COMBAT 444.
- Očistiti prašinu i oprati da bi se otklonila sva plijesan, gljivice i ostatci stare boje. U potpunosti otkloniti sve slojeve

stare boje na bazi vapna ili unutarnjih boja.

- Izgletati sve neravnine površine i tretirati pukotine i rupice sa TAMSTUCCO, te lagano izbrusiti brusnim papirom.
- Koristiti odgovarajuće proizvode za gletanje pukotina.
- Ukoliko je potrebno izravnati sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC prema tipu površine.
- Na čistu, suhu površinu nanijeti jedan sloj IDROFIS-a akrilne impregnacije na bazi vode za zidove ili ATOMO dubinsku impregnaciju na bazi vode. Na gipsane ploče nanijeti PREPARA toniranu podlogu. U slučaju ostataka tankog sloja stare tempere ili boje koja se ljušti, nanijeti jedan sloj ISOMARC-a ili ATOMO.
- Preći na nanošenje sredstva za završnu obradu.

\*(Razrjeđivanje i količina impregnacije ovise o upijanju podloge, te se treba odrediti putem preliminarnog testa na podlozi - vidjeti odgovarajući tehnički list)

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti podloge i zraka:  
Temperatura zraka: Min. +8°C / Max. + 35°C  
Relativna vlaga zraka: <75%  
Temperatura podloge: Min. +5°C / Max. + 35°C  
Vlažnost podloge: <10%
- Dobro promiješati proizvod prije uporabe.
- Pribor: vuneni valjak ili valjak od mikrovlakana, kist, prskalica.
- Broj slojeva: najmanje 2 sloja.
- Razrjeđivanje: s valjkom 15-20% za prvi i drugi sloj; s kistom 40-45% za prvi sloj i 30% za sljedeće slojeve.
- Airless: 15-20% (promjer mlaznice: 0,38-0,53 mm / 0,015-0,021 cola; tlak: 150-180 bara / 2176-2611 psi)
- Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.
- Prosječna potrošnja: 9-12 m<sup>2</sup>/l po sloju za ravne površine prosječne moći upijanja. Preporuča se određivanje stvarne potrošnje izvođenjem preliminarnih testova na tretiranoj površini.

## NIJANSIRANJE

Nijansa se može dobiti pomoću sustava miješanja boja. Proizvod se može tonirati i sa COLORADO pigmentima serija 548.

U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

## SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EZ)

Kat. A/a: mat boje za zidove i stropove (gloss≤25@60°)  
(baza voda): 30 g/l (2010)

Ovaj proizvod sadrži max: 0,5 g/l HOS

# SILVER CONFORT

HIGIJENSKA PERIVA ZIDNA BOJA SA SREBRNIM JONIMA - PROTIV PLIJESNI

serie 348

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.

*SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*